

HOLZBEIZE

CHARAKTERISTIK

Mahagonifarbige Holzbeize auf Lösemittelbasis zum Beizen heller Hölzer oder zur farblichen Angleichung von ausgebleichetem Holz.

Die Anwendung ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich möglich. Die Anwendung von HOLZBEIZE ergibt ein seidenmattes Finish. Das gebeizte Holz ist damit aber nicht vor dem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt. Ist dies erforderlich empfehlen wir eine Versiegelung mit einem Klarlack wie z.B. CLEAR COAT.

EINSATZGEBIET

- Zum Beizen von rohem Holz
- Farblicher Anpassung von ausgebleichten Flächen

PRODUKTDATEN

Inhalt:	400 ml
Farbe:	mahagonifarbig, seidenmatt
Spez. Gewicht:	ca. 0,85 kg/l
Staubtrocken:	1 Std. / 20°C
Handtrocken:	4 Std. / 20°C
Überstreichintervall	
Mit sich selbst:	24 Std. / 20°C
Mit 1-komponentigen Klarlack	48 Std. / 20°C
Ergiebigkeit:	ca. 12,0 m ² /Liter abhängig von der Holzart und der Saugfähigkeit

VERARBEITUNG

Neues Holz:

Der Untergrund muss gründlich sauber, trocken und fettfrei sein. Das Holz mit 120-180er Körnung anschleifen und den Schleifstaub entfernen. HOLZBEIZE vor dem Gebrauch gründlich aufrühren bzw. die Dose gut schütteln. Danach die Beize ein- oder mehrmals mit Pinsel oder Rolle auftragen bis der gewünschte Farbton erreicht wird.

Dabei das Überstreichintervall von 24 Stunden / 20°C zwischen den Anstrichen beachten. Bei Bedarf nach dem ersten Arbeitsgang hochstehende Holzfasern (Dochtwirkung) nochmals fein abschleifen.

Bereits lackiertes Holz:

HOLZBEIZE wird nur auf rohem Holz angewendet. Daher werden alle alten Lackschichten bis zum Holzuntergrund entfernt. Im Anschluss erfolgt ein Aufbau wie bei neuem Holz.

Nach einer Wartezeit von min. 48 Stunden / 20°C kann die Oberfläche auch mit einem Klarlack wie z.B. CLEAR COAT versiegelt und vor Feuchtigkeit geschützt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

November 2020 - 1